




Installatiemethode



Ashlar



Brick



Eénrichting

Alle productspecificaties
weerspiegelen gemiddelden die zijn
afgeleid van het testen van
productmonsters, zijn onderhevig
aan normale fabricage- en
testtoleranties en inherente
patroonafwijkingen, en kunnen
zonder kennisgeving worden
gewijzigd. Zie
www.interface.com/disclaimer voor
meer informatie over deze en
andere belangrijke kenmerken van
het product/de producten die
hierin worden beschreven, inclusief
gerecyclede inhoud en informatie
over de productgarantie.
www.interface.com/disclaimer.

Product Works Flow **Kleur** Aqua **Collectie** Works Collectie **Grondstof** CQuest™Bio

Productspecificaties

Constructie	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Garen	100% Solution Dyed Polyamide
Standaard Backing	CQuest™Bio
Formaat	50cm x 50cm
Tegels per verpakking	16 - 4m²
Optionele Backing(s)	CQuestBio SONE

Meer Product Specificaties

Poolinzetgewicht	600 g/m ² ± 5%
Totaalgewicht	3.980 g/m ² ± 5%
Poolhoogte	3.3 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	6.6 mm ±0.5mm
Gauge - Rijen per 10 cm	1/12 - 47.2
Aantal Noppen per m ²	165200 /m ² ±5%

Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 33 Zwaar contract
Zwenkwiel Classificatie	≥2.4 (EN 985) Doorlopend Gebruik
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Kleurechtheid " Licht	≥7 (ISO 105-B02)
Lichtreflectiewaarde (LRV) L	44,40
Lichtreflectiewaarde (LRV) Y	14,40
Maatvastheid	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)
Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3	23 dB
Waarde Geluidsabsorptie (aw) EN ISO 11654	0.2
Geluidsabsorbatie (as)EN ISO 354 at 125 Hz	0,04
Geluidsabsorbatie (as)EN ISO 354 at 250 Hz	0,02
Geluidsabsorbatie (as)EN ISO 354 at 500 Hz	0,08
Geluidsabsorbatie (as)EN ISO 354 at 1000 Hz	0,19
Geluidsabsorbatie (as)EN ISO 354 at 2000 Hz	0,34
Geluidsabsorbatie (as)EN ISO 354 at 4000 Hz	0,43

Milieu Specificaties

Environmental Product Declaration	Download EPD
Totaal gerecyclede content	62.9 %
Pre-consumer (Totaal)	62,90 %
Post-consumer (Totaal)	0,00 %
Gerecycled Garen	0,00 %
Pre-consumer (Garen)	0,00 %
Post-consumer (Garen)	0,00 %
Totale biobased content	9.52 %
Totale gerecyclede content & biobased content	72.42 %
Binnenklimaat (VOS certificaten)	Compliant with LEED EQ 5.0 credit Frans A+ GLP 100209 M1 Emission Certification -COB

Binnenklimaat (VOS certificaten) GUI	GUI Standard
HQE (Frankrijk)	View Potential HQE Contribution
DGNB (Duitsland)	View Potential DGNB Contribution
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	7.05 kg CO ₂ eq./m ²
Snijverlies	Ashlar – 3-5 % Eénrichting – 3-4%
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten

Technische Informatie

Installatie	See recommended Interface installation guidelines
Onderhoud	See recommended Interface maintenance guidelines
Garantie	15 jaar
Productielocatie	ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Certificeringen

 DOP: 10397/127357 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0181 For use as floor covering in buildings	 DOP: 10397/127357 EN 14041:2004 Approved Body - 8515 COC 8515/CPR/0181 For use as floor covering in buildings				
	 23 dB	 0.2	 ≥ 7		 0.07
 ≥2.4					